

ACRÍLICO PROFISSIONAL

DESCRIÇÃO

Esta tinta à base de água é indicada para pintura interna de paredes e tetos em geral, tais como: gesso, fibrocimento, Massa Corrida e Acrílica Blascor, Textura Blascor e concreto. Ela pode ser usada como uma terminação ou como um fundo de outra tinta.

CARACTERÍSTICAS

- Acabamento fosco;
- Excelente acabamento;
- Baixa tendência a respingos;
- Bom rendimento
- Secagem rápida
- Sem odor depois de 3 horas.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, pigmentos, água, surfactantes, espessantes e microbicidas não metálicos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,25 - 1,30	g/cm ³
VISCOSIDADE	95 - 105	KU
PH	8,50 - 9,80	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firma, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo)

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura	Após a cura de mínimo 28 dias, se a parede estiver arenosa ou com pó, aplique de uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor. Para uniformizar aplique de uma a duas demãos de Selador Acrílico Blascor.
Repintura	Elimine todas as imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Blascor Fundo Preparador.
Parede mofada	Elimine todo o mofo lavando com água sanitária, fazendo a mistura com água de acordo com a recomendação do fabricante, enxague e deixe secar.
Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras	Nivela com Massa Acrílica ou Massa PVA Blascor, em ambientes internos. E com Massa Acrílica Blascor em ambientes externos.
Parede com muitas imperfeições e falhas profundas	Corrigir com argamassa ou reboco e aguardar a cura por no mínimo 28 dias.
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Deixar secar por 30 dias. Aplique uma demão de Fundo Preparador Blascor.
Paredes calcinadas	Aplique de uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor.

DILUIÇÃO

1º demão	Até 20%	Água potável
Demais demãos	Até 10%	Água potável

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

RENDIMENTO ACABADO



Embalagens	
18L	3,6L
70 m ²	14 m ²

Observação: O rendimento prático varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e ferramentas utilizadas.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 18 L
- 3,6 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lâ



Pincel para pequenos retoques



Pistola:
Pressão
30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

SUGESTÕES

Não pintar em dias chuvosos, com muito vento, com temperatura abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar também em temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lâ baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação, se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	2 horas
Secagem do produto	4 horas
Cura Total	24 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	03/07/2024	Data:	03/07/2024	Data:	19/07/2024