

ESMALTE BASE ÁGUA USO TOTAL ACETINADO

DESCRIÇÃO

Produto à base de água de excelente qualidade. Possui alta resistência a intempéries, fácil aplicação e limpeza, excelente espalhamento, aderência e cobertura, excelente acabamento e desempenho. Indicado para superfícies de alvenaria, metal e madeira.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Acabamento acetinado;
- Secagem rápida;
- Resistência contra umidade.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, água, coalescentes, aditivos, microbicidas não metálicos e pigmentos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,10 – 1,20	g/cm ³
VISCOSIDADE	95 – 100	KU
PH	9,30 - 10,0	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura	Após a cura de mínimo 28 dias, se a parede estiver arenosa ou com pó, aplique uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor. Para uniformizar aplique Selador Acrílico Blascor de uma a duas demãos.
Repintura	Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Blascor Fundo Preparador.
Parede mofada	Elimine todo o mofo lavando com água sanitária, fazendo a mistura com água de acordo com a recomendação do fabricante, enxague e deixe secar.
Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras	Nivele com Massa Acrílica ou Massa PVA Blascor, em ambientes internos. E com massa Acrílica Blascor em ambientes externos.
Parede com muitas imperfeições e falhas profundas	Corrija com argamassa ou reboco e aguarde curar por no mínimo 28 dias
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Deixar secar por 30 dias. Aplique uma demão de Fundo Preparador Blascor.
Paredes calcinadas	Aplique uma a duas demãos de fundo preparador Blascor.
Em metais	Aplique uma demão de Primer Universal Blascor ou Primer antióxido Blascor.
Em madeira	Se apresentar alguma imperfeição, corrija com produto apropriado, lixa para retirar o excesso de pó, se a madeira for de resina aplique Multifundo Blascor

RENDIMENTO ACABADO

	Embalagens		
	18L	3,6L	900 ml
Branco	70 m ²	14 m ²	3,5 m ²

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 18 L
- 3,6 L
- 900 ml



APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

DILUIÇÃO

Rolo de lã / Pincel	10 a 20%	Água potável
Pistola	20%	Água potável

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias



Pistola:

Pressão

30 a 40 lb/pol²

Bocal

1,4 mm

SUGESTÕES

Não pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	1 hora
Entre demãos	4 horas
Secagem final	24 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	10/07/2024	Data:	10/07/2024	Data:	09/08/2024

ESMALTE BASE ÁGUA USO TOTAL BRILHANTE

DESCRIÇÃO

Produto à base de água de excelente qualidade. Possui alta resistência a intempéries, fácil aplicação e limpeza, excelente espalhamento, aderência e cobertura, excelente acabamento e desempenho. Indicado para superfícies de alvenaria, metal e madeira.

CARACTERÍSTICAS

- Alto brilho;
- Uso interno e externo;
- Secagem rápida;
- Resistência contra umidade.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, água, coalescentes, aditivos, microbicidas não metálicos e pigmentos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,10 - 1,20	g/cm ³
VISCOSIDADE	95 - 100	KU
PH	9,30 - 10,0	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura	Após a cura de mínimo 28 dias, se a parede estiver arenosa ou com pó, aplique uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor. Para uniformizar aplique Selador Acrílico Blascor de uma a duas demãos.
Repintura	Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Blascor Fundo Preparador.
Parede mofada	Elimine todo o mofo lavando com água sanitária, fazendo a mistura com água de acordo com a recomendação do fabricante, enxague e deixe secar.
Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras	Nivele com Massa Acrílica ou Massa PVA Blascor, em ambientes internos. E com massa Acrílica Blascor em ambientes externos.
Parede com muitas imperfeições e falhas profundas	Corrigir com argamassa ou reboco e aguarde curar por no mínimo 28 dias
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Deixar secar por 30 dias. Aplique uma demão de Fundo Preparador Blascor.
Paredes calcinadas	Aplique uma a duas demãos de fundo preparador Blascor.
Em metais	Aplicar uma demão de Primer Universal Blascor ou Primer Antióxido Blascor.
Em madeira	Se apresentar alguma imperfeição, corrigir com produto apropriado, lixar para retirar o excesso de pó, se a madeira for de resina aplicar Multifundo Blascor

RENDIMENTO ACABADO

	Embalagens		
	18L	3,6L	900 ml
Branco	70 m ²	14 m ²	3,5 m ²

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 18 L
- 3,6 L
- 900 ml



APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

DILUIÇÃO

Rolo de lã / Pincel	10 a 20%	Água potável
Pistola	20%	Água potável

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias



Pistola:
Pressão

30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

SUGESTÕES

Não pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	1 hora
Entre demãos	4 horas
Secagem final	24 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	10/07/2024	Data:	10/07/2024	Data:	09/08/2024