

MASSA PLÁSTICA

DESCRIÇÃO

Massa para reparação de irregularidades em superfícies metálicas de automóveis, barcos, mármore, móveis em geral, que necessitem de volume de enchimento.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Bom preenchimento;
- Fácil de lixar;
- Cor branca;
- Alta resistência ao choque.

COMPOSIÇÃO

Resina poliéster, talco industrial, pigmento inorgânico e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Limpe a superfície metálica com a Solução Desengraxante Blascor.

CATÁLISE

25 a 30 gotas	100 g de massa
---------------	----------------

TEMPO DE SECAGEM



45 minutos a 25 °C	Para lixamento
--------------------	----------------

RENDIMENTO



4 a 5 m²/Kg.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e variações durante a aplicação.

LIXAS

Lixas	80 a 150
-------	----------

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 900 g
- 400 g



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Celulóide

VIDA ÚTIL (25°C)

3 a 4 minutos

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



VALIDADE



6 meses após a fabricação do produto.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	16/07/2024	Data:	24/04/2025	Data:	24/04/2025

MG Tintas LTDA
Rua Olavo Baldessar - Distrito Industrial
Santa Terezinha de Itaipu - Pr (45) 3541-0250

MG Tintas LTDA
Rod. do Caqui,2499 -Barracão B e C, km01
Campina Grande do Sul - Pr (41) 3676-0631

WWW.BLASCOR.COM.BR