

MULTIFUNDO ISOLANTE

DESCRIÇÃO

O Multifundo isolante é um produto desenvolvido para uniformizar e preparar superfícies de madeira e alvenaria. Utilizado para trabalhos de repintura, evitando os trabalhos de lixamento sobre tintas brilhantes, o que proporciona um acabamento opaco que auxilia na aderência de tintas novas.

CARACTERÍSTICAS

- Alto poder de enchimento;
- Fácil aplicação;
- Uso interno e externo;
- Utilizado como fundo em madeira e alvenaria.
- Secagem rápida;

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, hidrocarbonetos aromáticos, hidrocarbonetos alifáticos, pigmentos e cargas minerais.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,09 - 1,13	g/cm ³
VISCOSIDADE	85 -90	KU

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, sem gordura, graxa, sabão ou mofo de acordo com a norma ANBT NBR 13245

DILUIÇÃO

Rolo de lã / Pincel	10%	Aguarrás Blascor
Pistola	30%	Aguarrás Blascor

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

APLICAÇÃO

1 a 2 demãos.

RENDIMENTO



18 L - 170 metros por demão
3,6 L - 35 metros por demão
900 - 9 metros por demão

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	1 horas
Entre demãos	4 horas
Cura Total	24 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 18 L
- 3,6 L
- 900 ml



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel



Pistola:
Pressão
30 a 40 lb/pol2
Bocal
1,4 mm

SUGESTÕES

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	05/07/2024	Data:	05/07/2024	Data:	23/08/2024