

DESCRIÇÃO

Produto com ótima cobertura e excelente resistência e durabilidade. Sua fórmula foi desenvolvida para promover resistência ao desgaste provocado pelo atrito causado por veículos e pessoas que transitam nessas áreas, além de proteger seu piso contra intempéries. É uma tinta de fácil aplicação e secagem rápida, tudo isso somado a uma película resistente de grande durabilidade. Disponível em acabamento fosco e semi brilho.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação;
- Acabamento opaco;
- Uso interno e externo;
- Secagem rápida.

COMPOSIÇÃO

Água, resina de estireno, espessantes, pigmentos, cargas minerais e aditivos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE (branco)	1,10 - 1,15	g/cm ³
DENSIDADE (colorido)	1,20 - 1,25	g/cm ³
VISCOSIDADE	90 - 95	KU
PH	9,00 - 9,80	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Concreto novo poroso	Aguarde a cura de 28 dias antes de pintar.
Concreto poroso com manchas de gordura, graxa ou mofo	Essa características devem ser eliminadas com a utilização de detergente, desengraxante ou água sanitária, em seguida, enxaguar e aguardar secagem.
Piso polido, com vestígios de cera ou sem porosidade	Deve ser lixada e eliminada todo os vestígio de cera, lavar utilizando o ácido muriático para abrir os poros, enxaguar bem e deixar secar.
Repintura	Deve ser removido todo brilho, partes deslocadas se houver, fazendo lixamento ou raspada lavar bem e deixar secar.
Piso com imperfeições, rachaduras ou trincos	Deve ser corrigida com argamassa, sela trincas ou produtos específicos para correção e aguardar a cura.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

DILUIÇÃO

1º demão	30 a 40%	Água potável
Demais demãos	10 a 15%	Água potável

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

RENDIMENTO ACABADO

	Embalagens		
	18L	3,6L	900 ml
Branco	110 m ²	22 m ²	5,5 m ²

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	03/07/2024	Data:	03/07/2024	Data:	09/08/2024

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 18 L
- 3,6 L
- 900 ml



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias



Pistola:
Pressão
30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

SUGESTÕES

Não pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	2 horas
Intervalo entre demãos	4 horas
Trânsito de pessoas	48 horas
Transito de automóveis	72 horas
Cura total	7 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR