

ACRÍLICO PREMIUM SEMI BRILHO

DESCRIÇÃO

Tinta à base de água de ótimo desempenho, adequada para ambientes internos e externos. Produto de fácil aplicação que serve de acabamento final. Oferece um acabamento perfeito, com ótima cobertura e durabilidade.

CARACTERÍSTICAS

- Acabamento Semi Brilho;
- Alta resistência à intempéries;
- Lavabilidade;
- Sem odor depois de 3 horas;
- Acabamento fino;
- Resistência à abrasão.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, pigmentos, tensoativos, água, espessantes e microbicidas não metálicos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,15 - 1,25	g/cm ³
VISCOSIDADE	85 - 95	KU
PH	9,30 - 10,0	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura	Após a cura de mínimo 28 dias, se a parede estiver arenosa ou com pó, aplique uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor. Para uniformizar aplique Selador Acrílico Blascor de uma a duas demãos.
Repintura	Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Blascor Fundo Preparador.
Parede mofada	Elimine todo o mofo lavando com água sanitária, fazendo a mistura com água de acordo com a recomendação do fabricante, enxague e deixe secar.
Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras	Nivele com Massa Acrílica ou Massa PVA Blascor, em ambientes internos. E com massa Acrílica Blascor em ambientes externos.
Parede com muitas imperfeições e falhas profundas	Corrija com argamassa ou reboco e aguarde curar por no mínimo 28 dias
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Deixar secar por 30 dias. Aplique uma demão de Fundo Preparador Blascor.
Paredes calcinadas	Aplique uma a duas demãos de Fundo preparador Blascor.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

DILUIÇÃO

1º demão	Até 20%	Água potável
Demais demãos	Até 10%	Água potável

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

RENDIMENTO ACABADO

	Embalagens		
	18L	3,6L	900 ml
Branco	100 m ²	20m ²	5 m ²

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 18 L
- 3,6 L
- 900 ml



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias



Pistola:
Pressão
30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

SUGESTÕES

Não pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	2 horas
Secagem do produto	4 horas
Cura Total	12 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	03/07/2024	Data:	03/07/2024	Data:	12/08/2024