

## PRIMER PU TRABALHO RÁPIDO

## DESCRIÇÃO

Primer bicomponente com secagem extra rápida e qualidade superior. Proporciona bom poder de enchimento, excelente aderência e ganhos de produtividade. Indicado para pequenos retoques.

## CARACTERÍSTICAS

- Secagem extra rápida;
- Alto preenchimento;
- Excelente adesão e ganho de produtividade;
- Qualidade superior;
- Excelente lixamento.

## COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, disolventes e aditivos

## ADITIVO


## Catalizador Primer Pu Trabalho Rápido Blascor

|            |  |
|------------|--|
| Composição | Isocianato alifático e solventes.                                      |
| Indicação  | Promove a secagem e durabilidade do Primer Pu Trabalho Rápido Blascor. |
| Validade   | 12 meses   |

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Lixe e limpe a superfície com a Solução Desengraxante Blascor. Superfícies metálicas em geral, substratos com tintas antigas devidamente preparadas com Wash Primer ou Vinil Preto Fosco.

## RELAÇÃO DE MISTURA

|   |   |  |
|---|---|--|
| 4   | 1 | 4 partes de Primer PU Trabalho rápido Blascor            |
|  |   | 1 parte de Catalizador Primer PU Trabalho rápido Blascor |

## RENDIMENTO

8 a 10 m<sup>2</sup>/L

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e variações durante a aplicação.

## TEMPO DE SECAGEM



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ao toque                    | 20 a 30 min |
| Entre demãos                | 5 min       |
| Para Lixamento (enchimento) | 1h 20 min   |
| Para Lixamento (uso normal) | 45 min      |

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 750mL



## VIDA ÚTIL (25°C)

45 minutos.

## APLICAÇÃO

2 a 3 demãos com intervalo de 10 minutos entre cada demão.

**Nota:** Não permita ultrapassar o tempo de 20 minutos desde a aplicação da tinta base.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Pistola com pressão entre 40 e 50 lb/pol<sup>2</sup>

Viscosidade de Aplicação: 25°C Ford 4

18 a 30 segundos

Tipo de agulha / bico HVLP: 1,7 mm



## VALIDADE



2 anos após a fabricação do produto.

## EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

|                |                   |               |                   |               |                 |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Elaborado por: | Maria Luiza Ramos | Revisado por: | Maria Luiza Ramos | Aprovado por: | Cristian Acosta |
| Data:          | 18/07/2024        | Data:         | 18/07/2024        | Data:         | 27/02/2025      |