

RESINA ACRÍLICA INCOLOR

DESCRIÇÃO

É um produto recomendado para superfícies externas e internas de pedras naturais, concreto aparente, fibrocimento, telhas, tijolos aparentes. A sua fórmula permite a impermeabilidade da superfície, protegendo-a das intempéries devido à sua excelente resistência.

CARACTERÍSTICAS

- Revestimento brilhante;
- Evita formação de fungos;
- Secagem rápida;
- Fácil aplicação.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos.

PROPRIEDADE VALOR UNIDADE

Densidade 0,88 - 0,90 g/cm³

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície requer preparação especial devido ao seu poder de penetração causando variação de cor se aplicada diretamente. Use Thinner 020 Blascor para remover ceras, graxas e manchas de óleo. Observe atentamente para que não haja vestígios de resíduos que possam comprometer a secagem e aderência da resina, repita duas ou três vezes para eliminação completa dos materiais. Certifique-se de que não haja vestígios de água ou umidade.

DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

APLICAÇÃO

2 ou 3 demãos

RENDIMENTO ACABADO

18 L: Até 175 m² acabados
3,6 L: Até 35 m² acabados
900 ml: Até 9 m² acabados

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM

Ao toque	1 hora
Entre demãos	4 horas
Cura Total	24 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 18 L
- 3,6 L
- 900 ml



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel



Pistola:
Pressão
30 a 40 lb/pol²
Bocal
1,4 mm

SUGESTÕES

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	11/07/2024	Data:	11/07/2024	Data:	15/08/2024