

TELHA PREMIUM

DESCRIÇÃO

Produto ideal para proteção de telhas e tijolos a vista pois possui acabamento de altíssimo brilho, excelente impermeabilização e resistência ao mofo. Sua alta qualidade garante a retenção do brilho e da cor por muito mais tempo.

CARACTERÍSTICAS

- Embelezamento de telhado;
- Resistência à alcalinidade;
- Evita entrada de água;
- Evaporação fora das casas;

COMPOSIÇÃO

Água, polímero acrílico modificado, aditivos específicos, glicóis e conservantes livres de metais pesados.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,27 - 1,29	g/cm ³
VISCOSIDADE	65 - 70	KU
PH	9,00 - 9,80	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Telha nova, tijolos á vista e novos	Lavar com uma solução de detergente neutro e água, enxaguar e esperar secagem.
Repintura em bom estado	Eliminar todo o brilho existente, raspando ou lavando com ácido muriático, enxaguar bem e esperar secagem.
Superfície mofada	Elimine todo o mofo lavando com água sanitária, fazendo a mistura com água de acordo com a recomendação do fabricante, enxague e deixe secar.

Observação: Não recomendado a aplicação em telha esmaltadas ou vitrificadas.

APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

DILUIÇÃO

1º demão	20% a 30%	Água potável
Demais demãos	Até 10%	Água potável

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

RENDIMENTO ACABADO



Embalagens	
18L	3,6L
80 m ²	16 m ²

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 18 L
- 3,6 L



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel para pequenos retoques



Pistola:

Pressão

30 a 40 lb/pol²

Bocal

1,4 mm

SUGESTÕES

Não pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a superfície até 30 dias após a aplicação. Se isso acontecer, lave a superfície com água limpa imediatamente.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	2 horas
Entre demãos	4 horas
Cura Total	72 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	04/07/2024	Data:	04/07/2024	Data:	09/08/2024