

## DESCRIÇÃO

É um produto que confere cor e proteção à madeira e aos metais. Possui bom acabamento com alto brilho, ótima resistência e fácil aplicação. Indicado para uso interno e externo.

## CARACTERÍSTICAS

- Alto brilho;
- Máxima proteção às intempéries;
- Uso interno e externo;
- Secagem rápida;
- Fácil aplicação.

## COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, hidrocarbonetos alifáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	0,96 - 1,03	g/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDADE	60 - 65	KU

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Madeira nova	Lixar para eliminar as farpas e remover todo o pó da superfície. Aplique duas demãos de Multifundo Isolante Blascor.
Alumínio, galvanizado e PVC novos	Lixe e remova todo o pó da superfície. Aplique uma demão de Fundo Galvanizado Blascor.
Metais ferrosos novos, pintados ou com ferrugem	Lixe e garanta eliminação completa de partes soltas e de todos os pontos de ferrugem. Remova todo o pó e aplique Fundo Zarcão Blascor.
Repintura (madeira e metal)	Eliminar toda parte solta e brilho, raspando ou lixando e remova todo o pó da superfície. Aplique 2 demãos de Multifundo Blascor.
Superfícies com mancha de gordura, mofo e metais oxidados	Fazer o tratamento adequado para cada caso, com raspagem ou lavagem com solução de água sanitária, enxaguar bem e deixar secar

## APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

## DILUIÇÃO

Rolo ou Pincel	10 a 15%	Aguarrás Blascor
Pistola	20 a 30%	Aguarrás Blascor

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

## RENDIMENTO ACABADO

	Embalagens		
	18L	3,6L	900 ml
Branco	180 a 200 m <sup>2</sup>	40 a 50 m <sup>2</sup>	18 a 20 m <sup>2</sup>

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 18 L
- 3,6 L
- 900 ml



## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de espuma



Pincel de cerdas macias



**Pistola:**  
Pressão  
30 a 40 lb/pol<sup>2</sup>  
**Bocal**  
1,4 mm

## SUGESTÕES

Não pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

## TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	1 a 3 horas
Entre demãos	8 a 12 horas
Secagem final	24 horas

## OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

## VALIDADE



2 anos após a fabricação do produto.

## EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	05/07/2024	Data:	05/07/2024	Data:	14/08/2024