

## VERNIZ PU 9800 HS

## DESCRIÇÃO

Verniz poliuretano com alto teor de sólidos, para o acabamento Blascormix base de poliéster, completando o sistema de dupla camada com um brilho excepcional.

## CARACTERÍSTICAS

- Alto teor de sólidos;
- Verniz de alta tecnologia;
- Maior durabilidade;
- Facilita o polimento;
- Boa resistência química.

## COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, solvente aromático, ésteres e aditivos de superfície

## ADITIVO



Catalizador Intermediário Blascor

Composição	Isocianato alifática e solventes.
Indicação	Promove a secagem e durabilidade do Verniz PU 8800 HS Blascor.
Validade	24 meses

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após a última demão de pintura, basta aplicar o Verniz PU 9800 HS Blascor.

## RELAÇÃO DE MISTURA

2	1	2 partes de Verniz PU 9800 HS
		1 parte de Catalizador Intermediário Blascor
 DILUIÇÃO	30%	Thinner 10.000 Blascor

## RENDIMENTO

30 a 45 m<sup>2</sup>/L

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador, método de aplicação e variações durante a aplicação.

## TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	2 horas
Manuseio	6 horas
Final	15 horas

## EMBALAGEM DISPONÍVEL

- 1L
- 5L



## RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar o produto em altas temperaturas acima de 35°C e em dias chuvosos devido à umidade.

## VIDA ÚTIL (25°C)

30 - 45 minutos.

## APLICAÇÃO

2 a 3 demãos com intervalo de 5 a 8 minutos entre cada demão.

**Nota:** Não permita ultrapassar o tempo de 20 minutos desde a aplicação da tinta base.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Pistola com pressão entre 40 e 50 lb/pol<sup>2</sup>

Viscosidade de Aplicação: 25°C Ford 4

15 a 20 segundos

Tipo de agulha / bico HVLP: 1,3 a 1,4 mm



## VALIDADE



2 anos após a fabricação do produto.

## EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Cristian Acosta
Data:	18/07/2024	Data:	18/07/2024	Data:	10/03/25