

CIMENTO QUEIMADO

DESCRIÇÃO

Revestimento acrílico à base de água que confere efeito concreto queimado, principalmente para ambientes modernos e sofisticados. Uso interno e externo.

CARACTERÍSTICAS

- Melhora o acabamento da pintura;
- Efeito antifúngico;
- Alto poder de enchimento;
- Resistente a humidade;
- Lixamento opcional para um acabamento fino.

COMPOSIÇÃO

Emulsão de resina acrílica, água, cargas minerais, aditivos e biocidas não metálicos.

PROPRIEDADE

pH

VALOR

9,00 – 9,80

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, sem gordura, graxa, sabão ou mofo. Para a aplicação sobre reboco, recomenda-se a cura total de 28 dias. Após, aplicar o Fundo de Preparador de Paredes Blascor, esperar 4 a 6 horas para que seque. Corrigir imperfeições se necessário, com Massa Acrílica Blascor (exterior) ou Massa Corrida Blascor (interior). Então, aplicar o Cimento Queimado Blascor.

APLICAÇÃO

2 ou 3 demãos

RENDIMENTO ACABADOS

5,5 Kg: 20 a 30m² acabados.

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM

Ao toque	2 horas
Entre demãos	4 horas
Cura Total	7 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 5,5 Kg



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Espátula de aço de canto arredondado

SUGESTÕES

Para a obtenção de melhores resultados recomenda-se que a superfície esteja bem nivelada, podendo também ser aplicado um fundo de Tinta Acrílica na Cor aproximada. Recomenda-se também a aplicação de camadas finas e em movimentos aleatórios para a criação de efeitos.

VALIDADE



2 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	01/07/2024	Data:	01/07/2024	Data:	12/08/2024