

CIMENTO QUEIMADO PEROLIZADO

DESCRIÇÃO

Revestimento acrílico à base de água que confere efeito concreto queimado, principalmente para ambientes modernos e sofisticados. Uso interno e externo.

CARACTERÍSTICAS

- Melhora o acabamento da pintura;
- Efeito antifúngico;
- Alto poder de enchimento;
- Resistente a humidade;
- Lixamento opcional para um acabamento fino.

COMPOSIÇÃO

Emulsão de resina acrílica, água, cargas minerais, aditivos e biocidas não metálicos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,40 - 1,50	g/cm ³
PH	9,00 - 9,80	

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aguarde a cura total do gesso, lixe, limpe a superfície e elimine o excesso de poeira, ou agentes (bolor, umidade, graxa, óleos) que possam afetar a aplicação e finalidade do produto, aplique o Fundo Preparador de Parede, aguarde a secagem de 4 horas. Corrigir imperfeições se necessário, com Massa Acrílica Blascor (exterior) ou Massa Corrida Blascor (interior).

DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

APLICAÇÃO

2 demãos.

RENDIMENTO ACABADO



1,5 kg: Até 18 m²/ por demão

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	2 horas
Entre demãos	3 a 4 horas
Secagem final	24 horas

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 1,5 kg



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Desempenadeira de aço de canto arredondado

SUGESTÕES

Para a obtenção de melhores resultados recomenda-se que a superfície esteja bem nivelada, podendo também ser aplicado um fundo de Tinta Acrílica na Cor aproximada. Recomenda-se também a aplicação de camadas finas e em movimentos aleatórios para a criação de efeitos.

VALIDADE



2 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	10/07/2024	Data:	10/07/2024	Data:	12/08/2024