

CORDECK STAIN

DESCRIÇÃO

Cordeck Stain é um impregnante premium que oferece alta performance e máxima tecnologia no tratamento e proteção de madeiras novas, externas e internas. Sua formulação é baseada na repelência à água e penetra nas fibras da madeira sem formar uma película, o que evita possíveis rachaduras, descamação ou aparecimento de bolhas. Além de ter ação fungicida, evitando o aparecimento de manchas e maus odores.

CARACTERÍSTICAS

- Uso apenas em madeiras novas;
- Embeleza e preserva, realçando a veia natural da madeira;
- Fácil aplicação;
- Proteção contra raios UV;
- Diluição opcional de até 10% em Aguarrrás Blascor.

COMPOSIÇÃO

Resinas especiais, aditivos e solventes.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Recomenda-se lixar com lixa 220 antes de aplicar Cordeck Stain Blascor para remover a sujeira da madeira, ela deve estar seca e livre de poeira, graxa ou resíduos.

APLICAÇÃO

Uso Externo: 3 demãos
Uso Interno: 2 demãos

RENDIMENTO ACABADO



Embalagens	
3,6L	900 ml
20 a 30 m ²	5 a 7,5 m ²

OBSERVAÇÃO

O número de metros acabados do rendimento dependem do nível de absorção da madeira.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	1 hora
Manuseio	4 horas
Intervalo entre demãos	6 a 8 horas
Total	7 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 L
- 900 ml



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel para pequenos retoques

SUGESTÕES

Esse produto deve ser aplicado somente em superfícies novas. Evite aplicar em dias chuvosos, superfícies quentes ou ambientes com temperaturas inferior a 10°C e umidade relativa superior a 90 %.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	11/07/2024	Data:	11/07/2024	Data:	14/08/2024