

## MÁXIMA PROTEÇÃO

### DESCRIÇÃO

Tinta acrílica para exteriores de alta resistência, oferece proteção máxima. Forma uma película elástica resistente à chuva e aos efeitos dos raios solares. Combate vazamentos de fora para dentro, evita rachaduras, algas e mofo. Recomendado para decorar e proteger paredes, fachadas em superfícies de concreto, fibrocimento e texturas.

### CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação;
- Máxima proteção às intempéries;
- Alta retenção de cor sem desbotamento;
- Alta durabilidade;
- Elegante acabamento fosco em exteriores.

### COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, pigmentos, surfactantes, água, cargas minerais, espessantes e microbicidas não metálicos.

PROPRIEDADE	VALOR	UNIDADE
DENSIDADE	1,35 - 1,37	g/cm <sup>3</sup>
VISCOSIDADE	120 - 140	KU
PH	9,00 - 10,00	

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

QUAL SUPERFÍCIE VOCÊ IRÁ PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER?
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura	Após a cura de mínimo 28 dias, se a parede estiver arenosa ou com pó, aplique uma a duas demãos de Fundo Preparador Blascor. Para uniformizar aplique Selador Acrílico Blascor de uma a duas demãos.
Repintura	Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Blascor Fundo Preparador.
Parede mofada	Elimine todo o mofo lavando com água sanitária, fazendo a mistura com água de acordo com a recomendação do fabricante, enxague e deixe secar.
Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras	Nivele com Massa Acrílica ou massa PVA Blascor, em ambientes internos. E com massa Acrílica Blascor em ambientes externos.
Parede com muitas imperfeições e falhas profundas	Corrija com argamassa ou reboco e aguarde curar por no mínimo 28 dias
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Deixar secar por 30 dias. Aplique uma demão de fundo preparador Blascor.
Paredes calcinadas	Aplique uma a duas demãos de fundo preparador Blascor.

### RENDIMENTO ACABADO



18 L : Até 120 m<sup>2</sup> acabados  
3,6 L : Até 25 m<sup>2</sup> acabados

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 18 L
- 3,6 L



### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de lã



Pincel de cerdas macias



**Pistola: Pressão**  
30 a 40 lb/pol<sup>2</sup>  
**Bocal**  
1,4 mm

### SUGESTÕES

Não pintar em dias chuvosos, ventando muito, abaixo de 10°C ou com umidade acima de 90%, evitar pintar com temperaturas muito altas. Em superfícies lisas utilizar rolo de lã baixa. Pingos de água da chuva, podem manchar a parede até 30 dias após a aplicação. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.

### DILUIÇÃO

1º demão	20%	Água potável
Demais demãos	10 a 15%	Água potável

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

### APLICAÇÃO

2 a 3 demãos.

### VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



### INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

[WWW.BLASCOR.COM.BR](http://WWW.BLASCOR.COM.BR)

### TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	2 horas
Entre demão	4 horas
Secagem do produção	72 horas

### OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	10/07/2024	Data:	10/07/2024	Data:	09/08/2024