

## TEXTURA LISA

### DESCRIÇÃO

Revestimento acrílico, de superfície superfina, com acabamento liso. Indicado para superfícies de alvenaria, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento e repintura, em áreas externas e internas e decoração de ambientes internos de alvenaria, proporcionando um efeito texturizado.

### CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Baixo odor;
- Alto poder de preenchimento;
- Fácil aplicação;

### COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e aditivos específicos.

### PROPRIEDADE

### VALOR

pH 8,80 - 9,80

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, sem gordura, graxa, sabão ou mofo. Para a aplicação sobre reboco, recomenda-se a cura total de 28 dias. Após, aplicar o Fundo de Preparador de Paredes Blascor, esperar 4 a 6 horas para que seque. Então, aplicar a Textura Lisa Blascor.

### DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

### APLICAÇÃO

1 demão, caso necessário, pode ser aplicado uma segunda demão

### RENDIMENTO ACABADO



25 kg: Até 25 m<sup>2</sup> acabados  
 23 kg: Até 20 m<sup>2</sup> acabados  
 15 kg: Até 15 m<sup>2</sup> acabados  
 3,6 L: Até 5 m<sup>2</sup> acabados

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

### TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	4 horas
Secagem do produto	24 horas
Cura Total	20 dias

### OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

Elaborado por: Maria Luiza Ramos	Revisado por: Maria Luiza Ramos	Aprovado por: Marjhorie Deon
Data: 02/07/2024	Data: 02/07/2024	Data: 15/08/2024

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 3,6 L
- 15 Kg
- 23 Kg
- 25 Kg



### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Despenhadeira de aço



Rolo de Efeito Texturizado

### SUGESTÕES

O design ou efeito da aplicação está sujeito ao cliente. Use Aguarrás Blascor para umedecer o rolo de efeito. Recomenda-se de 3 a 7 dias de cura da Textura Lisa Blascor, para receber pinturas.

### VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



### INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

[WWW.BLASCOR.COM.BR](http://WWW.BLASCOR.COM.BR)