

## ENDUTOP

### DESCRIÇÃO

É um enchimento em pó cimentício pronto para misturar com água e usar. Formulado para obter um acabamento perfeito, substituindo o uso de calfino, gesso ou massa de interior. Indicado para paredes, rebocos, texturas, grafiatos e assentamentos.

### CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Não é tóxico;
- Alta resistência à água e alcalinidade;
- Fácil aplicação;
- Lixamento opcional;
- Excelente durabilidade e desempenho;

### COMPOSIÇÃO

Cimentos especiais, cargas minerais, polímeros e aditivos.

PROPRIEDADE	VALOR
PH	9,00 – 9,80

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, isenta de pó, graxa ou sujeira, sem partes soltas ou destacáveis. Em superfícies tratadas com hidrorrepelente ou silicone, deve-se fazer um preparo prévio para removê-las para não prejudicar a aderência. Lixar previamente a superfície para aplicar Endutop Blascor.

### APLICAÇÃO

2 a 3 demãos

### TEMPO DE SECAGEM



Lixamento	2 horas
Intervalo entre demãos	2 horas
Secagem final	24 horas
Aplicação de pintura	7 dias

### RENDIMENTO ACABADO



10Kg: 15m<sup>2</sup> acabados

**Observação:** O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

### DILUIÇÃO

30% a 35% de diluição

Recomenda-se misturar corretamente com o auxílio de um misturador ou em qualquer caso com um objeto plano para melhor homogeneização do produto.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 10 kg



### FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo de Textura



Espátula de aço



Pistola:  
Pressão  
30 a 40 lb/pol<sup>2</sup>  
Bocal  
1,4 mm

### VIDA ÚTIL DA MISTURA

1 hora

### OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

### VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



### INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FISPQ) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Maria Luiza Ramos	Aprovado por:	Marjhorie Deon
Data:	06/08	Data:	06/08	Data:	15/10